



**Print-K** on käyttövalmis värisarja luonnonkuitu- ja sekoitekuitutekstiileille.

**Tuotteet:**

- **Print-K Transparent** värisarja sisältää valikoiman kuultavia perusvärejä (vaalealle painopohjalle).
- **Print-K Opaque** värisarja sisältää valikoiman peittäviä perusvärejä (tummalle painopohjalle).

**HUOM.**

- Värejä voidaan sekoittaa A3001, A5001 ja TintBase2002 värittömiin kuultopastoihin, jos haluaa esim. vaalentaa värisävyä.

**Lämpökäsittely:**

- Print-K painovärit vaativat huolellisen lämpökäsittelyn:
  - **Uuni tai lämpötunneli:** 2-5 min 150°C
  - **Lämpöprssi tai silitysrauta:** 2x10 s 150°C

**HUOM.**

- Ensimmäinen pesu aikaisintaan 5 vuorokauden kuluttua lämpökäsittelystä.

**Ohenne ja paksunnos:**

- Print-K värejä voi ohentaa **STO-10 yleisohenteella**. STO-10 yleisohenteessa on rakenteellisesti lähes yhtä vahva kuin itse värikin. Kun käytät STO-10 yleisohennetta, värin rakenne ja ominaisuudet pysyvät ennallaan. **Älä käytä vettä ohenteena, se heikentää värin ominaisuuksia.**
- Print-K värejä voi paksuntaa **A-1005 paksunnosaineella**.

**HUOM .**

- Mekaaninen sekoitus on suositeltavaa, erityisesti peittoväreissä. Tähän käy esim. tavallinen sähkövatkain tai vastaava (n.3kg asti).

Käyttöturvatieote löytyy nettisivuiltamme.



Valmistus ja markkinointi:  
**A. Wennström Oy / Seriväri**  
www.awennstrom.fi  
info@awennstrom.fi / info@serivari.fi