

# TE-2002 Tint-Etsi AB

**TE-2002 Tint-Etsi** on tarkoitettu luonnonkuitujen etsaukseen. Parhaiten se soveltuu pehmeille puuvillakankaille ja –neuloksille. Eri menetelmillä värjätyt luonnonkuidut etsautuvat vaihtelevasti. Jokaisen kyseessä olevan materiaalin etsautuvuus siis kannattaa testata erikseen.

## **Sekoitus:**

1kg pakkaus > sekoita 100g Rongalit C pulveria ja 1kg Tint-Etsi painopastaa.  
3kg pakkaus > sekoita 300g Rongalit C pulveria ja 3kg Tint-Etsi painopastaa.

Huom! Sekoituksen aktiiviaika on olosuhteista riippuen n. 3-5 vuorokautta.  
Huom! Mekaaninen sekoittaminen suositeltavaa. Tähän soveltuu sähkövatkain tai vastaava.

## **Painaminen:**

Seulatiheys 40-60 silmää/cm

## **Lämpökäsittelyn vaihtoehdot:**

Lämpötunnelissa tai uunissa 2-5 min. / 130-160°C  
Kuivuttuaan silitysraudalla 2x15 sek. / 130-160°C tai lämpöprässillä 30 sek. / 130-160°C

Huom! Etsauksen lopputuloksen näet vasta lämpökäsittelyn jälkeen.

## **Muita keinoja:**

Etsipastaa voi esim. sävyttää PGM- tai Semitone-pigmenttidispersioilla.

Tee rohkeasti omia kokeiluja!



Valmistus ja markkinointi:  
**A. Wennström Oy / Seriväri**  
[www.serivari.fi](http://www.serivari.fi) / [info@serivari.fi](mailto:info@serivari.fi)

[www.awennstrom.fi](http://www.awennstrom.fi) / [info@awennstrom.fi](mailto:info@awennstrom.fi)