

# Värjäysohjeet villamateriaaleille Bezaktiv Go-reaktiiviväreillä

Sirpa Suomalainen-Vesanto

## Villan värjäys:

### Tarvitset:

- villakangasta tai lankaa
- **Vettä 1:30.** (Tämä tarkoittaa, että kilolle kuivaa materiaalia tarvitset 30 litraa vettä.
- **Bezaktiv Go-reaktiiviväriä 0,1- 4%** kankaan kuivapainosta.

(Laske värin määrä seuraavan kaavan mukaan, esim. 4% väri:

4 x kankaan kuivapaino grammoina : 100 = värin määrä grammoina)

- **Glaubersuolaa 5 % kankaan kuivapainosta.** Villan värjäyksessä glaubersuola toimii tasoitusaineena.

(Laske suolan määrä seuraavan kaavan mukaan:

5 x kankaan kuivapaino grammoina : 100 = suolan määrä grammoina)

- **Etikkaa 5 ml / vesilitra.** Etikka toimii villan värjäyksessä kiinnitysaineena.

### Toimi näin:

1. Mittaa 40 asteinen vesi kattilaan liemisuhteella 1:30.
2. Lisää kattilaan glaubersuola ja etikka.
3. Sekoita reaktiiviväri kiehuvaan vesitilkkaan ja lisää seos kattilaan.
4. Upota hyvin kasteltu värjättävä materiaali kattilaan ja nosta lämpötila 30 minuutissa lähelle kiehumispistettä.
5. Pidä liemen lämpötila lähellä kiehumispistettä 45-60 minuuttia sekoittaen materiaalia jatkuvasti.
6. Anna värjätyn materiaalin jäähtyä värjäysliemessä alle 40 asteiseksi.
7. Huuhtelee materiaali huolellisesti käden lämpöisellä vedellä, kunnes viimeinen huuhteluvesi on kirkas.
8. Älä väännä materiaalia kuivaksi, vaan imeytä märkyys pyyhkeeseen rullaamalla materiaali sen sisään.
9. Muotoile tuote oikeisiin mittoihin ja tasokuivaa.